

オイル塗料とウレタン塗料の融合！

# NA-6 オリオ2

F☆☆☆☆ (ホルムアルデヒド放散規制対象外)

社団法人日本塗料工業会自主管理登録 登録番号：K03090

## 特長

● オイルフィニッシュの質感を維持しながら、  
塗膜性能が飛躍的にアップ！！

- ・ オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能
- ・ ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮

二種類の塗料をブレンドすることで、  
お互いの長所を両立させました

● 安心の安全性

- ・ NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。  
(財団法人日本食品分析センター試験結果)
- ・ NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。

## 用途

木部内装 (家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ



東京都C社 チェスナット材テーブル NA-6オリオ2仕上げ

## 塗膜の性能比較

|         | NA-6オリオ2    | ウレタン塗料    | 自然系塗料       |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 水の影響    | ○影響なし       | ○影響なし     | ×跡が残る       |
| 汚れの落ち易さ | ○付き難く落ち易い   | ○付き難く落ち易い | ×拭取っても跡が残る  |
| オイル感    | ○オイル感あり     | ×オイル感は乏しい | ○オイル感あり     |
| におい     | ○においは無い     | ○においは無い   | ×油のにおいが長期あり |
| 長持ち度    | ○明らかに劣るが変化少 | ○変化しない    | ×時間と共に無くなる  |

## 塗料の種類

- ・ NA - 6オリオ2 A液（植物由来の油が主成分）
- ・ NA - 6オリオ2 B液（ポリウレタン樹脂硬化剤）
- ・ NA - 6オリオ2 専用希釈剤（化粧品にも使用できる無臭の薄め液）
- ・ NA - 6オリオ2 専用リターダー（高温時の希釈や広面積塗装に使用）

## 塗料の配合比

A液（主剤）：B液（硬化剤）：専用希釈剤（薄め液）  
100 : 50 : 50

## 塗装方法

| 塗装工程   | 塗装方法                 | 乾燥時間・使用量                  |
|--------|----------------------|---------------------------|
| 下地処理   | 素地研磨サンドペーパー#180～#240 |                           |
| 一回目の塗装 | 調合した塗料を刷毛塗り後、布にて拭き取り | 一晚 20℃・50g/m <sup>2</sup> |
| 中間研磨   | サンドペーパー#320～#400     |                           |
| 二回目の塗装 | 調合した塗料を刷毛塗り後、布にて拭き取り | 一晚 20℃・50g/m <sup>2</sup> |

## 使用上の注意事項

- ・ 所定の配合比を守ってご使用下さい。また、一度調合された塗料は7～8時間(20℃)で使用できなくなります。(塗料が増粘します) 一度に使用する量だけ調合してください。
- ・ NA - 6オリオ2専用希釈剤を混合時に白濁する事がありますが、よく混ぜると透明に戻ります。
- ・ 乾燥の速い温度条件や塗布面積によっては、NA - 6オリオ2専用希釈剤量の増減もしくは、NA - 6オリオ2専用リターダー（乾燥遅延剤）を混合してください。
- ・ 塗料を拭き取った布からの自然発火はありませんが、塗装作業時は必ず火気を避けて、換気を十分におこなってください。
- ・ 塗装作業後の刷毛や容器などの洗浄には 洗浄用溶剤（ウレタンシンナー）をご使用下さい。

**キャピタルペイント株式会社**（一社）日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10  
Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

Homepage : <http://www.capitalpaint.jp/>  
E-mail : [info@capitalpaint.jp](mailto:info@capitalpaint.jp)